

Technisches Merkblatt

Dämmmit- Filtergrund

- Eigenschaften** : Dämmmit- Filtergrund ist ein wasserbasierendes, neuartiges Grundanstrichmittel mit „Filtereffekt“. Dämmmit- Filtergrund ist weiss lasierend eingestellt und bindet verfärbende oder durchschlagende Untergrundverschmutzungen und Flecken sichtbar, aber unlösbar ein. Das Produkt enthält keinerlei Lösemittel, ist frei von formaldehyd-depohaltigem Konservierungsmittel und trocknet daher geruchsneutral auf. Das Bindemittel benötigt bei der Rezeptierung keine Lösemittel, sogenannte temporäre Weichmacher. Der Vorteil ist eine geringere Geruchsentwicklung.
- Anwendungsgebiet** : Dämmmit- Filtergrund ist ein Grundanstrichmaterial für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Russ-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Anstrichen, Beschichtungen oder Tapezierungen.
Der „lösemittelfreie“ wasserbasierende Filtergrund ist umwelt- und verarbeitungsfreundlich eingestellt und daher besonders geeignet für alle Bereiche, in denen eine normale Raumdurchlüftung erschwert oder eine besondere Sensibilität gegenüber jeglicher Geruchsbildung gegeben ist, sowie Räume in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder verkauft werden. (Küchen, Bäckereien, sowie in Restaurants, Wohnräumen, Büros, Schulen ect..)
- Materialverbrauch** : ca. 150 ml/m²* ca. 80 m²/Gebinde* 12,5l/Gebinde *bei einmaligem satten Anstrich. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.
- Verarbeitung** : Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Flächen mit starken Teerkondensatverschmutzungen (Tabakrauch, Russ-, Fett oder Ölflecken mit Wasser, unter Zusatz von fettlösenden Haushaltsreinigungsmitteln abwaschen und gut austrocknen lassen. Flächen mit getrockneten Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugende Untergründe mit Dämmmit- Schwepa-Tiefengrund LF grundieren.
Anstrichaufbau:
Ein satter, unverdünnter Grundanstrich mit Dämmmit- Filtergrund. Bei stark verseuchten Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Nach guter Durchrocknung (ca. 24 Stunden) können nachfolgende Beschichtungen aufgebracht werden. Vor Beschichtung mit Dämmmit- Kunstharzputzen ist ein haftvermittelnder Grundanstrich mit Dämmmit- Isogrund 200 vorzunehmen.
Dämmmit- Filtergrund kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Material vor Gebrauch aufrühren. Um ein einheitliches Auftrocknen, vor allem bei farbigen Anstrichen zu gewährleisten, sollte immer komplette Decken- oder Wandbereiche mit Dämmmit- Filtergrund vorgestrichen werden. Nicht unter +8°C (Objekttemperatur) verarbeiten. Der Voranstrich mit Filtergrund muss gut durchgetrocknet sein, bevor darauf Beschichtungen oder Tapezierungen erfolgen können. Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen ist eine längere Trocknungszeit einzuhalten.
- Lieferform** : In Gebinde à 12,5 Liter
- Lagerung** : Kühl lagern, vor Frost und Hitze schützen. Gebinde gut verschlossen halten. Anbruchbehälter zur Verhütung von Haut- und Krustenbildung mit sauberem Wasser überschichten.
- Entsorgung** : Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke entsorgt werden. (Abfallschlüssel-Nr. 080120).
- Qualitätskontrolle** : Alle unsere Produkte werden im Werkslabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

