

## Technisches Merkblatt

### Dämmmit- Uni - Spachtel

- Produkte-  
beschreibung** : Dämmmit- Uni-Spachtel ist geeignet zum Verspachteln von Fugen und zum vollflächigen oder lokalen Ueberziehen von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich aus saugendem Beton, Porenbeton und Kalksandstein sowie zum Füllen von Rissen und Löchern. Weiterhin kann Dämmmit Uni-Spachtel eingesetzt werden zum Abglätten und Ueberziehen Von Alt- und Neuputzen. Uni-Spachtel kann bis auf "Null" ausgezogen werden.
- Materialverbrauch** : ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>\* und mm Schichtdicke\* Liefereinheit: 25 kg/Sack  
\*Der Verbrauch ist abhängig von der Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrundes
- Untergrund/  
Vorbehandlung** : Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein. Bei Beton eventuelle Sinterhaut und Trennmittelrückstände entfernen. Der Putzgrund ist nach SIA- Innere Gipserarbeiten zu prüfen. Die Temperaturen des Putzgrundes, des Anmachwassers und der Umgebungsluft dürfen +5°C nicht unterschreiten.
- Verarbeitung** : Zur Verarbeitung saubere Gefäße, Wasser und Werkzeuge verwenden. In 1 Teil Wasser werden ca. 1,2 bis 1,4 Teile Uni-Spachtel eingestreut. Sumpfen lassen und von Hand mit einer Kelle oder einem langsam laufenden Motorquirl zu einer knollenfreien, sahnigen Masse verarbeiten. Keine weiteren Zusätze zugeben. Fugen zuerst füllen und bei Bedarf in einem zweiten Arbeitsgang überspachteln und an die angrenzenden Flächen angleichen. Bei vollflächigem Auftrag die Fläche mit der Glättkelle oder Schweizer Traufel abrichten und glätten. Flächen die gefliest werden sollen, werden nicht flächig gespachtelt. Kein ansteifendes Material mehr verarbeiten. Dämmmit- Uni-Spachtel ist auch mit einer geeigneten Maschine verarbeitbar, z.B. PFT-Swing. Geräte und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 50-70 Minuten, je nach Verarbeitungsbedingungen. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge sowie unsauberes Wasser verkürzen die Verarbeitungszeit.
- Lieferform** : In Papiersäcken à 25 kg 40 Sack/Palette
- Lagerung** : Trocken lagern, möglichst auf Holzrosten. Lagerzeit ca. 6 Monate.
- Qualitätskontrolle** : Alle unsere Produkte werden im Werklabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.