

## Technisches Merkblatt

### **-Dämmmit- Silikat-Kratzputz (Vollabrieb -ausse-)**

<b>Produkte-</b> <b>beschreibung</b>	:	Dämmmit- Silikatputz ist ein wasserverdünnbarer Putz auf Kali-Wasserglasbasis für aussen.			
<b>Eigenschaften</b>	:	Dämmmit- Silikatputz ist ein wetterbeständiger, hydrophober, sehr wasserdampf- und CO <sub>2</sub> -durchlässiger Oberputz. Er lässt sich leicht verarbeiten und besitzt gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.			
<b>Anwendungs-</b> <b>gebiet</b>	:	Dämmmit- Silikatputz eignet sich als Oberputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, sowie für Dämmmit-Wärmedämm-Verbundsysteme.			
<b>Verarbeitung</b>	:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. Mit Stahltraufel gleichmässig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit der Kunststofftraufel, der Moosgummi-,Holzscheibe oder EPS-, PU-Reibe gleichmässig abscheiben und strukturieren. Die Trocknungsdauer beträgt je nach Schichtstärke und Witterung ca. 6 – 12 Stunden.			
<b>Materialverbrauch</b>	:	Korngrösse: 1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 10,0-12,5 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde
		Korngrösse: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 8,3-10,0 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde
		Korngrösse: 3,0 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 6,3- 7,1 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde
<b>Farben</b>	:	Dämmmit-Silikatputz ist in weiss und getönt lieferbar.			
<b>Lieferform</b>	:	In Eimern 25 kg			24 Eimer/Palette
<b>Lagerung</b>	:	Kühl und frostfrei und gut verschlossen lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.			
<b>Besonders zu</b> <b>Beachten</b>	:	Nicht bei Temperaturen unter +8°C, direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind verarbeiten. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. Stein-, Glas- und Metallflächen sorgfältig abdecken. Spritzer und Flecken sofort vor dem An-trocknen mit viel Wasser entfernen. Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit derselben Ansatz-nummer verarbeitet werden. Dämmmit- Silikatputz kann mit max. 2% sauberem Wasser verdünnt weden. Aufgrund des chemischen Abbindungsprozesses und den unterschiedlichen Witterungs- und Objektbedingungen kann keine Gewähr für Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit übernommen weden.			
<b>Sicherheitsrat-</b> <b>schläge</b>	:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.			
<b>Entsorgung</b>	:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling gegen. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.			
<b>Qualitätskontrolle</b>	:	Alle unsere Produkte werden im Werkslabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und hand-werkgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.			







