Dämmmit VWS-Systeme

Technisches Merkblatt

-Dämmmit- Silikonimprägnierung

Produkte-beschreibung	:	**Dämmmit- Silikonimprägnierung ist ein gebrauchsfertiges Silikonprodukt für die wasserabweisende nachträgliche Imprägnierung von mineralischen Baustoffen.**
Eigenschaften	:	**Dämmmit- Silikonimprägnierung besitzt hohe Alkalibeständigkeit, hohe Eindringtiefe und trocknet klebfrei auf. Schützt gegen Durchfeuchtung sowie Fleckenbildung bei Regen.**
Anwendungs-gebiet	:	**Dämmmit- Silikonimprägnierung eignet sich als wasserabweisende Imprägnierung für mineralische Baustoffe wie Beton, Putze, Kalksandstein, Ziegel, Gasbeton, Natur- und Kunststein. Auch zum Überarbeiten von Mineralfarben.**
Verarbeitung	:	**Der Untergrund muss fett- und ölfrei sein und sollte nur noch eine geringe Feuchtigkeit besitzen. Die Silikonimprägnierung hat keine verfestigende Wirkung. Die Verarbeitung kann durch Streichen Rollen oder Spritzen erfolgen. Ein mehrmaliger Auftrag bei besonders beanspruchten Flächen wie Wetterseiten, Balkone usw. ist möglich, jedoch sollten Glanzstellen vermieden werden.**
Materialverbrauch	:	**ca. 0,2-0,4 Liter/m2 ca. 25 – 50 m2/Gebinde 10 Liter/Gebinde**
Farben	:	**Farblos.**
Lagerung	:	**Kühl und trocken ca.. 12 Monate lagefähig.**
Besonders zu Beachten	:	**Holz, Stahl und Glasteile müssen gut abgedeckt sein, da Spritzer zu Haftschwierigkeiten bei nachfolgenden Anstrichen, als auch bei Verkittungen führen können. Nicht bei Temperaturen unter +5°C, direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind verarbeiten. Nicht mit anderen Produkten mischen.**
Gefahrstoff-Verordnung	:	**Flammpunkt über 21°C. Gefahrenklasse A II. ENTZÜNDLICH ! Enthält brennbare Lösungsmittel !**
Qualitätskontrolle	:	**Alle unsere Produkte werden im Werkslabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und hand-werksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.**