Dämmmit VWS-Systeme

Technisches Merkblatt

Dämmmit- Silikonputzgrund
(Silikonharz - Voranstrich)

Produkte-beschreibung	:	**Dämmmit- Silikonputzgrund ist eine leicht zu verarbeitende Fassadengrundierung mit ausgezeichneter Wasserdampfdurchlässigkeit.**
Eigenschaften	:	**Wirkt egalisierend und Haft vermittelnd. Hoch Deckend, hohe Füllkraft sowie Regen Abweisend.**
Anwendungs-gebiet	:	**Dämmmit- Silikonputzgrund kann auf allen neuen und alten tragfähigen, ausgetrockneten P I – P III – Putzen, alten Dispersionsfarben, Silikatuntergründen ect. aufgetragen werden und wirkt Haft vermittelnd zwischen Untergrund und Deckbeschichtung. Als Untergründe eignen sich die verschiedensten Grundputze, Spachtelkleber, Aussen-Isolationen, Gipskarton-, Vollgips-, Gipsfaser sowie Cementfaserplatten.**
Verarbeitung	:	**Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Dämmmit-Silikonputzgrund ist gebrauchsfertig und wird mit dem Rührwerk gut aufgerührt, mit der Bürste oder Walze gleichmässig aufgetragen. Die Trocknungsdauer beträgt ca. 12 Stunden (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Niedrige Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. (Erst nach 24 Stunden Deckputz applizieren)**
Materialverbrauch	:	**ca. 0,2 - 0,35kg/m2 ca. 70 – 125 m2/Gebinde ca. 20 kg/Gebinde**
Farben	:	**Weiß. Auf Wunsch auch werkseitig getönt.**
Lagerung	:	**Kühl trocken und frostfrei und gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung schützen. In Originalgebinden max. 1 Jahr haltbar.**
Besonders zu Beachten	:	**Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.**
Entsorgung	:	**Nur restentleerte Gebinde zum Recycling gegen. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.**
Klassifizierung	:	**BAG T Nr. 619000, Giftklassefrei.**
Qualitätskontrolle	:	**Alle unsere Produkte werden im Werkslabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.**