

## Technisches Merkblatt

### **-Dämmmit- Kunststoff-Deckputz** **(Vollabrieb -ausseen-)** **(Kretzli -ausseen-)** **(Rustikal -ausseen-)**

- Produkte-**  
**beschreibung** : Dämmmit- Kunststoffdeckputz ist ein algizied und fungizied ausgerüsteter Oberputz für aussen.
- Eigenschaften** : Dämmmit- Kunststoffdeckputz ist ein wetterbeständiger, wasserdampf- und CO<sub>2</sub>- durchlässiger Oberputz. Er ist schlagregenfest, einfärbbar sowie leicht verarbeitbar.
- Anwendungs-**  
**gebiet** : Dämmmit- Kunststoffdeckputz eignet sich als Oberputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln, Altanstrichen sowie für Dämmmit- Wärmedämm- Verbund Systeme. (Der Putz ist nicht geeignet für den Sockelbereich).
- Verarbeitung** : Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. Mit Stahltraufel gleichmässig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit der Kunststofftraufel, der Moosgummi-,Holzscheibe oder EPS-, PU-Reibe gleichmässig abscheiben und strukturieren.
- Materialverbrauch** :
- | Vollabrieb:  | Kretzli:                        | Rustikal:                              |
|--|---------------------------------|--|
| Korngrösse: 1,0 mm ca. 1,9 - 2,3 kg/m <sup>2</sup> |                                 | 0,4 mm ca. 1,5 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Korngrösse: 1,5 mm ca. 2,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup> | ca. 2,3 – 2,7 kg/m <sup>2</sup> | 5,0 mm ca. 5,0 – 7,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Korngrösse: 2,0 mm ca. 2,9 - 3,2 kg/m <sup>2</sup> | ca. 2,8 – 3,1 kg/m <sup>2</sup> |  |
| Korngrösse: 3,0 mm ca. 3,6 - 4,2 kg/m <sup>2</sup> | ca. 3,5 – 4,1 kg/m <sup>2</sup> |  |
| Korngrösse: 5,0 mm ca. 5,2 - 5,7 kg/m <sup>2</sup> | ca. 5,1 – 5,6 kg/m <sup>2</sup> |  |
- Farben** : Dämmmit-Kunststoffdeckputz ist in weiss und nach Dämmmit-Farbkarte eingefärbt lieferbar. Abtönbar mit Fassaden- und Volltonfarben.
- Lieferform** : In Eimern 25 kg 24 Eimer/Palette
- Lagerung** : Kühl und frostfrei und gut verschlossen lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Besonders zu**  
**Beachten** : Nicht bei Temperaturen unter +5°C, direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind verarbeiten. Die Trocknungsdauer beträgt je nach Schichtstärke und Witterung 6 bis 12 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden. Dämmmit Kunststoffdeckputz kann mit max. 2% sauberem Wasser verdünnt werden.
- Entsorgung** : Nur restentleerte Gebinde zum Recycling gegen. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.  
**Klassifizierung** : BAG T Nr. 616200, Giftklassefrei.
- Qualitätskontrolle** : Alle unsere Produkte werden im Werklabor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.